



SISTEMAS DE ACABADO PARA MADERA

MAGNAMAX[®]

BASE BLANCA/OPACA

ACABADO PIGMENTADO DE ALTO RENDIMIENTO



Disponible en fórmulas que cumplen con el requerimiento de contenido orgánico volátil (VOC).

MAGNAMAX® BASE BLANCA/OPACA

La Base Blanca/Opaca Precatalizada De Alto Rendimiento MagnaMax llena el vacío entre las lacas pre- y poscatalizadas ofreciendo la comodidad y practicidad de un producto precatalizado a la vez que brinda durabilidad y rendimiento. Esta laca pigmentada precatalizada con un nivel ultra-bajo de formaldehídos, sin HAPs, termoestable, resistente al amarillamiento puede ser entonada en hasta más de 1.000 colores por el estudio de colores de su distribuidor M.L. Campbell local. No mezclar catalizadores reduce los costosos cuellos de botella.

MAGNAMAX® BASE BLANCA/OPACA OFRECE VENTAJAS ÚNICAS:

- Blanco brillante
- Resiste el amarillamiento
- Fórmula termoestable para un rápido tiempo de "secado total"
- Cumple con la norma AWI OP-4 de resistencia a las sustancias químicas y a la humedad
- Cumple con las normas KCMA de resistencia a la humedad
- Revestimiento precatalizado más fresco
- Vida útil de 120 días
- Nivel ultra bajo de formaldehídos
- Alto contenido de sólidos para espesor de película excepcional
- Resistente a las manchas y los rayones
- Secado rápido para lijado y aplicación de una segunda capa
- Se puede aplicar secado forzado
- Disponible en más de 1.000 colores diferentes



CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y EL RENDIMIENTO DE MAGNAMAX® BASE BLANCA/OPACA:

La Base Blanca/Opaca MagnaMax ha sido sometido a rigurosas pruebas de calidad a fin de verificar sus características de rendimiento y aplicación. El laboratorio de M.L. Campbell ha formulado la Base Blanca/Opaca MagnaMax para cumplir o superar el nivel de rendimiento establecido por KCMA para los acabados. La Base Blanca/Opaca MagnaMax cumple con la norma AWI OP-4 para resistencia a las sustancias químicas y a la humedad. La Base Blanca/Opaca MagnaMax ha sido sometido a pruebas utilizando los siguientes métodos de prueba de ASTM y KCMA: 5 = Excelente, 4 = Muy buena, 3 = Buena, 2 = Regular, 1 = Mala.

Resistencia a la impresión

Propósito: Probar la capacidad del acabado de resistir las impresiones. No presenta impresiones después de 24 horas de secado. La Base Blanca/Opaca MagnaMax obtuvo una calificación excelente de 5.

Prueba de resistencia al frío y al calor

Propósito: Probar la capacidad del acabado de resistir ciclos de frío y calor durante períodos prolongados. Aprueba 20 ciclos. La Base Blanca/Opaca MagnaMax obtuvo una calificación excelente de 5.

Trama

Propósito: Probar la capacidad del acabado para adherirse a diversos sustratos y/o acabados. La Base Blanca/Opaca MagnaMax obtuvo una calificación excelente de 5.

Bloqueo

Propósito: Probar la capacidad del acabado de resistir la aparición de defectos provocados por en apilado o embalaje después de 4 horas de secado. La Base Blanca/Opaca MagnaMax obtuvo una calificación excelente de 5.

Resistencia al calor húmedo

Propósito: Probar la capacidad del acabado de resistir temperaturas elevadas durante períodos prolongados. La Base Blanca/Opaca MagnaMax obtuvo una calificación buena de 3.



Inmersión

Propósito: Probar la resistencia del acabado aplicado a la puerta de un gabinete en relación con el detergente y el agua. La Base Blanca/Opaca MagnaMax obtuvo una calificación excelente de 5.

Evaluación de resistencia química

Propósito: Probar la capacidad del acabado de resistir sustancias utilizadas generalmente en cocinas y baños. Cumple con la especificación AWI OP-4 de resistencia a las sustancias químicas, a pesar de que la Base Blanca/Opaca MagnaMax no es un barniz de conversión. El tiempo de contacto y secado es acorde a los procedimientos de prueba de AWI y KCMA.

Vinagre	Calificación Excelente de 5
Jugo de limón	Calificación Excelente de 5
Jugo de naranja	Calificación Excelente de 5
Jugo de uva.....	Calificación Excelente de 5
Ketchup.....	Calificación Excelente de 5
Café.....	Calificación Excelente de 5
Aceite de oliva	Calificación Excelente de 5
Agua hirviendo	Calificación Excelente de 5
Agua fría.....	Calificación Excelente de 5
Quita esmalte	Calificación buena de 3
Amoniaco de uso casero	Calificación Excelente de 5
Nafta VM&P	Calificación Excelente de 5
Alcohol isopropílico.....	Calificación Muy buena de 4
Vino	Calificación Excelente de 5
Windex.....	Calificación Muy buena de 4
Limpiador 409	Calificación Excelente de 5
Lysol	Calificación Excelente de 5
Gasolina	Calificación Excelente de 5
Jabón de aceite Murphy	Calificación Excelente de 5
Vodka 100 Proof	Calificación Excelente de 5
Detergente al 1%	Calificación Excelente de 5
Fosfato trisódico al 10%	Calificación Excelente de 5
Etanol/Agua	Calificación Excelente de 5
Mostaza	Calificación Excelente de 5
Acetona	Calificación Muy buena de 4

Distribuido por:

